



**Лист технических данных**  
Версия 2

**Пропитка для камня и кирпича**  
**МОКРЫЙ КАМЕНЬ**  
ТУ 2316-003-49630959-04

**Назначение** Для финишной обработки камня, красного и силикатного кирпича, асбоцементных плит, шифера, черепицы, изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС.

**Свойства** Создает полуглянцевый водо-грязеотталкивающий паропроницаемый слой.

**Состав** Вода;  
Акриловый латекс;  
Силиконовый гидрофобизатор;  
Антисептик.

**Упаковка** Пластиковая тара объемом 1л, 5л, 10л

**Технические характеристики**

|   |  |
|---|--|
| Внешний вид   | Жидкость молочного цвета                     |
| Внешний вид пленки после высыхания  | Ровная, полуглянцевая, без видимых включений |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, сек, не менее | 12   |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                                    | 9  |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20±2)°С, ч, не менее      | 24   |
| Влажность поверхности при нанесении, %, не более                                | 10   |
| Температура нанесения, °С   | +8 - +35                                     |
| Морозостойкость, циклы  | 5  |
| pH  | 8-9  |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, час, не более           | 1  |
| Время полного высыхания, час  | 24   |

**Условия хранения** Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°С. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

**Гарантийный срок хранения** В не вскрытой таре производителя 36 месяцев со дня изготовления.

---

**Транспортировка** Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

---

**Утилизация отходов** Тара и неиспользованные остатки пропитки после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

---

**Безопасность** Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

---

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.